



# Collano BM 107

## PUR-Montageklebstoff mit sehr kurzen Presszeiten

### Produktdaten

---

**Basis:**

Polyurethan

**Farbe:**

Weiss

**Dichte:**

1.43 g/ml

**Feststoffgehalt:**

100%

**Viskosität:**

Thixotrop

**Standvermögen:**

Sehr gut

**Feuergefährlichkeit:**

Im flüssigen Zustand schwer entflammbar

**Feuerwiderstandsklasse:**

F 120 (mit entsprechenden Materialien und Konstruktionen)

**Beständig:**

Gegen schwache Alkalien, Säuren und Lösungsmittel

**Lagerung:**

Kühl und gut verschlossen 12 Monate

**Verpackung:**

Kartuschen zu 310 ml

Alu-Schlauchbeutel zu 600 ml (auf Anfrage)

### Verarbeitungsdaten

---

**Vorbehandlung:**

Klebeflächen müssen plan, sauber und staubfrei sein

**Verarbeitungstemperatur:**

+5 °C bis +30 °C

**Holz- und Materialfeuchtigkeit:**

8-18%

**Auftragsart:**

Druckluft- oder Handpistole, evtl. mit Spachtel verteilen

**Auftragsmenge:**

100-300 g/m<sup>2</sup>, Raupen ca. 15 g/Laufmeter

**Offene Zeit:**

5 ± 2 Minuten bei 20 °C

**Pressdruck:**

0.2-0.8 N/mm<sup>2</sup>

**Presszeit:**

15-25 Minuten bei 20 °C

**Weiterverarbeitung:**

Nach 2 Stunden

**Aushärtung:**

Durch Material- und Umgebungsfeuchtigkeit

**Reinigung:**

Im flüssigen Zustand mit Ebo clean. Ausgehärteter Klebstoff mechanisch oder mit PUR Löser

### Anwendung

---

Zum wasser- und wetterfesten Verkleben von Holzwerkstoffen, Stein, Keramik, Isolationsmaterialien und Beton. Speziell geeignet für alle Montagearbeiten sowie nicht brennbare Bauplatten. Zum schnellen Fixieren von Parkett.

### Verarbeitung

---

Bei Materialien, die nicht in der Anwendung beschrieben sind, insbesondere bei Aussenanwendungen, sind Vorversuche unerlässlich.

**Achtung:**

Die Angaben von Collano BM 107 basieren auf Prüfungen bei einer Holzfeuchtigkeit von 12% und einem Klima von 20 °C / 65% relativer Luftfeuchtigkeit.

**Arbeitssicherheit:**

Beim Umgang mit dem flüssigen Produkt empfehlen wir das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille. Weitere Hinweise siehe Checkliste D.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.

### Beanspruchung

---

**Feuchtigkeitsbeständigkeit:**

C4 in Anlehnung an EN 12765 (interne Messungen)

### Kontakt

---

T +41 41 469 92 75

F +41 41 469 93 68

verkauf@collano.com

**Garantie**

Wir garantieren für die gleichmässig einwandfreie Qualität dieses nach Qualitätsnormen von ISO hergestellten Produktes, das aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen für die empfohlenen Anwendungen und angegebenen Bedingungen entwickelt worden ist. Material, Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen können die Produkteigenschaften massgeblich beeinflussen. Daher sind vor dem Einsatz Versuche beim Verarbeiter unerlässlich. Für andere Anwendungen sowie bei abweichenden Verarbeitungsbedingungen empfehlen wir, vorgängig den anwendungstechnischen Dienst von Collano zu kontaktieren. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Collano.