



Collano PUR Löser

Reinigungsmittel für 1K und 2K PUR-Klebstoffe

Produktdaten

Basis:

N-Ethyl-2-pyrrolidon

Form:

Flüssig

Farbe:

Farblos bis gelblich

Dichte:

0.998 g/ml

Geruch:

Aminartig

Viskosität:

1.65 mPa·s

pH-Wert:

Ca. 8.5

Fließverhalten:

Sehr gut fließend

Flammpunkt:

> 90 °C

Giftklasse (CH):

4

BAG T Nr.:

611484

Lagerung:

Kühl und trocken in ungeöffneten Originalgebinden 24 Monate,
Verfärbung nach längerer Lagerzeit möglich.

Verpackung:

Art. Nr. 800542: Blechkanister zu 3 l

Verarbeitungsdaten

Verarbeitungstemperatur:

20 °C bis max. 70 °C

Reinigung:

Zeit: Eine bis mehrere Stunden, je nach Verschmutzungsgrad. Bei höheren Temperaturen in Ultraschallbädern (max. 70 °C) wird der Lösevorgang beschleunigt.

Anwendung

Zum Reinigen von ausgehärteten Klebstoffrückständen an Anlagen und Geräten.

Verarbeitung

Collano PUR Löser in ein sauberes Chromstahlgefäß leeren. Grössere Klebstoffrückstände auf Anlagen und Geräten vor dem Einlegen in das Collano PUR Löser-Bad mechanisch entfernen. Die zu reinigenden Teile sind vor der Bearbeitung auf die Verträglichkeit mit PUR Löser zu prüfen. Dem Verschmutzungsgrad (Klebstoffdicke) entsprechend, von einer bis zu mehreren Stunden die Teile im Collano PUR Löser-Bad einlegen. Nach Ablösung des Klebstoffes werden die sauberen Teile dem Collano PUR Löser-Bad entnommen und mit Handpapier getrocknet.

Kontaminierte Restklebstoffe können an der Oberfläche des Collano PUR Löser-Bades abgeschöpft und entsorgt (verbrannt) werden. Collano PUR Löser ist nicht flüchtig und kann mehrmals gebraucht werden.

Achtung:

Nicht mit Wasser spülen oder nachreinigen. Collano PUR Löser darf nicht mit Klebstoff gemischt oder zum Reinigen von Händen sowie Klebeflächen verwendet werden. Nicht geeignet zum Reinigen der Anlagebauteile. Farblacke können an/abgelöst werden.

Arbeitssicherheit:

Collano PUR Löser ist sehr ätzend, daher müssen beim Umgang immer schwarze Handschuhe und Schutzbrille getragen werden. (Geeignete Handschuhe: Typ Neox CR, Fa. Unico Haberkorn, CH-Berneck, Tel. 071 747 49 20). Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Beanspruchung

Kontakt

T +41 41 469 92 75
F +41 41 469 93 68
collano@collano.com

Garantie

Wir garantieren für die gleichmässig einwandfreie Qualität dieses nach Qualitätsnormen von ISO hergestellten Produktes, das aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen für die empfohlenen Anwendungen und angegebenen Bedingungen entwickelt worden ist. Material, Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen können die Produkteigenschaften massgeblich beeinflussen. Daher sind vor dem Einsatz Versuche beim Verarbeiter unerlässlich. Für andere Anwendungen sowie bei abweichenden Verarbeitungsbedingungen empfehlen wir, vorgängig den anwendungstechnischen Dienst von Collano zu kontaktieren. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Collano.